



JA-15002

الجزيره رویال اکریل

دهان مائي مطفي عالي الجودة للتطبيقات الخارجيه، يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من المستحلبات الأكريليكية، يمتاز بخصائص فائقة لمقاومة العوامل الجوية والظروف الخارجيه.

الوصف:

الخصائص:

يتميز دهان "الجزيره رویال اکریل" بالخصائص التالية:

- مطابق للمواصفات القياسية السعودية رقم ٤٧٠ / ٢٠٠٢.

- حاصل على شهادة Green Seal .

- مطابق لمتطلبات نظام LEED التابع للمجلس الأمريكي للمباني الخضراء بإعتماد Green Seal (GS-11).

- خصائص ممتازة لمقاومة العوامل الجوية.

- خصائص التصاق ممتازة مع السطوح.

- خصائص ممتازة لمقاومة الغسيل بالفرك.

- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية.

- خصائص جيدة للاحتفاظ باللون.

- خصائص نعومة وتجانس واستوائية.

- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة.

- خالي من مادة الفورمالدهايد.

- خالي من مادة APEO .

- خالي من الأمونيا .

الاستخدام:

يستخدم كدهان هنائي على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والألواح المضغوطة وسطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الخارجيه، وبخاصة في المناطق التي يطلب فيها من الدهان مقاومة العوامل الجوية القاسيه، ويمكن استخدامه في التطبيقات الداخلية.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر: مطفي.

اللون: يتنح باللون الأبيض، ومحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيره.

الثقل النوعي: 1.0 ± 0.03 عند درجة حرارة 25°C , ASTM D1475 .

الزوجة: 110 ± 5 وحدة كربس عند درجة حرارة 25°C , ASTM D562 .

الحجم الصلب: سماكة الطبقة: 40% , ASTM D2697 .

معدل الانتشار: سماكة الطبقة: 40% مايكرون لكل طبقة.

يتبع باللون الأبيض، ومحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيره.

معدل الانتشار النظري $10 \text{ m}^2/\text{liter}$ ($40 \text{ ft}^2/\text{gallon}$ أمريكي)، عند سماكة طبقة جافة 40% مايكرون. (لتجنب الهدر ، يجب التأكد – عند الشراء – من كمية الدهان المناسبة للسطح المراد طلاوها).

فوق 95% عند سماكة 100% مايكرون للطبقة الرطبة D2805-96a .

ASTM D4400 .

فوق 8000 دوره، D4060-07 (بالفرشاة، في وسط غير مسبب للتآكل بالحلق).

اجتياز، 7 أيام، ASTM D1735-04 .

اجتياز، 7 أيام (محلول بتركيز 1%)، ASTM D1308-2 .

التغطية:

درجة التسخين:

مقاومة الحك:

مقاومة الماء:

مقاومة القلويات:



احتياز، ٧ أيام (محلول بتركيز ١٥ %)، ASTM D1308	مقاومة الأملأح:
احتياز، ٢-ASTM D3359	قوة الالتصاق:
احتياز، قطر ٣ مم، ASTM D522-93a	المرونة:
احتياز، ٣ دورات، ASTM D2243	الاستقرار للتجمد:
احتياز، ٣٠ يوماً عند درجة حرارة ٥٠°C.	الاستقرار للحرارة:
٦٤ غم / لتر.*	قيمة المواد العضوية
	المتطايرة:

٣٠ دقيقة.

ساعتان.

- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٤ ساعات.
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895

- الجفاف السطحي

- الجفاف التام

-

ASTM D1308

زمن الجفاف:

- مسدس الرش اللاهوائي (اكسيلير): فتحة الفوهة : (١٧ - ٢١ - ٠٠٢١ - ٠٠٠٢) إنش

الضغط عند الفوهة : ١٥ ميجاباسكال (psi ٢١٠٠).

زاوية الرش : ٤٠° - ٨٠°

حجم الفوهة المقترن: (١.٥ - ١.٨) مم.

النوع المقترن: الرول الصوف الناعم.

النوع العادي.

مسدس الرش:

الرول:

الفرشاة:

أدوات التطبيق:

المخف المقترن:

نسبة التخفيف:

(-٠١٠)% بالحجم، عند استخدام مسدس الرش اللاهوائي في التطبيق.

(-٢٠٣٠)% بالحجم، عند استخدام مسدس الرش في التطبيق.

(-٢٠١٠)% بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام.

بالماء العذب.

تنظيف الأدوات:

إرشادات التطبيق:

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف، وعند الرغبة في طلائتها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار ٧ أيام كحد أدنى للجفاف ومن ثم طلاء " الجزيرة ألكلي ريسبيستنت برايمير ".

- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح مناسب للتطبيق ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.

- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات الجزيرة ويترك حتى يجف تماماً.

للسطوح المدهونة قدماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقدساً أو متجرداً.

- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب.

- ملء التشققات والحفور الصغيرة بمادة مائلة مناسبة مثل " الجزيرة كراك فيلر " ويترك ليجف ثم صنفرته، وبطلى بمادة أساس " الجزيرة سي برايمير ".



نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة برايمكس" أو "الجزيرة سي برايم" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقتين من "الجزيرة روיאל أكرييل".

التعييرات:

جالون أمريكي.

برميل ٢٨ كجم.

جالون : أساس ٣ لتر. (بيس يلوون عن طريق آلة التلوين) .

برميل : أساس ١٧ لتر. (بيس يلوون عن طريق آلة التلوين) .

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

مدة التخزين:

تعليمات خاصة:

١. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٢. التخفيف إلى الدرجة الازمة باستخدام الماء للحصول على الزوجة المناسبة للتطبيق.
٣. عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها تماماً.
٤. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٥. يفضل استخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
٦. ينبغي توفير التهوية الكافية أثناء وقت جفاف الدهان.
٧. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن 10°C ، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.

إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات الازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة ، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : الفayıات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

*شهادة الاختبار تتوفر عند الطلب