



JA-11001

الجزيرة برايمكس

الوصف:

دهان أساس مائي، يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من مستحلب الأكريليك، مصمم ليناسب الأجواء الحارة والباردة ومختلف الظروف الجوية.

الخصائص:

يتميز دهان الأساس " الجزيرة برايمكس " بالخصائص التالية:

- خصائص التصاق جيدة مع السطوح.
- مقاوم للظروف الجوية المختلفة.
- عالي المتانة.
- خصائص جيدة في التغلغل خلال المسامات والتماسك مع السطح.
- سريع الجفاف.

الاستخدام:

يستخدم كأساس على السطوح الخرسانية والإسمنتية والجبسية و سطوح الطوب الفخاري في التطبيقات الخارجية والداخلية، لإعطاء نظام متكامل يمتاز بقوة الالتصاق والمتانة العالية.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر:

اللون:

الثقل النوعي:

اللزوجة:

الحجم الصلب:

سماكة الطبقة:

معدل الانتشار:

درجة التسييل:

مقاومة الماء:

مقاومة القلويات:

مقاومة الأملاح:

قوة الالتصاق:

المرونة:

الاستقرار للتجمد:

الاستقرار للحرارة:

زمن الجفاف:

٣٠ دقيقة.

ساعتان.

٤ ساعات.

- الجفاف السطحي

- الجفاف التام

- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى)

النتائج السابقة بموجب ASTM 5895.

أدوات التطبيق:

مسدس الرش:

حجم الفوهة المقترح: (١.٥ - ١.٨) مم.

الرول:

النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.

الفرشاة:

النوع الجيد و المناسب .

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

(١٥ - ٢٥) % بالحجم، عند استخدام مسدس الرش.

(١٠ - ١٥) % بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام.



تنظيف الأدوات: إرشادات التطبيق:

بالماء العذب.

إعداد الأسطح :

للسطوح الجديدة الخرسانية و الإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف ، وعند الرغبة في طلائها قبل هذه الفترة فيجب الانتظار ٧ أيام كحد أدنى للجفاف ومن ثم طلاء " الجزيرة ألكي ريسستنت برايمر".
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة برايمكس" وتركه حتى يجف تماماً.

للسطوح المدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت و الشحوم و الأتربة و الشوائب.
- ملء التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل " الجزيرة كراك فيلر " ويترك ليجف ثم صنفرتة ، و يطلى بمادة أساس " الجزيرة سي برايمر " .
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع و غير مسامي فإنه يجب تخشينه تخشياً خفيفاً.
- يجب التأكد من توافق دهان الأساس "الجزيرة برايمكس" مع الدهان القديم و ذلك حسب توصيات المصنع.
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة برايمكس" وتركه حتى يجف تماماً.

التعبئة:

جالون أمريكي.

برميل ٢٥ كجم.

مدة التخزين:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية.

تعليمات خاصة:

١. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٢. التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٣. عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٤. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٥. يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
٦. يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨ %، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ %.

إرشادات السلامة:

يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أبخرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية. وينصح دائماً باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال.